

PAPEL D'MAC A4 80 GRS



Color
B&N



Láser



Foto-
copiadora



Doble
Cara



Ink Jet



Gramaje 80g / m2 plus



Opacidad (ISO) 90%



Blancura (CIE) 165%




100% libre de atascos

PARÁMETRO	NORMA	UNIDADES	
Gramaje real	ISO 536	g/m2	80
Espesor	ISO534	µm	102
Índice de Volumen	ISO 534	cm3/g	1,28

Más información

			LONGITUDINAL	TRANSVERSAL
Longitud de Rotura	ISO 1924-2	m	6.360	2.831
Carga de Rotura	ISO 1924-2	kg/15mm	7,6	3,4
Índice Tracción	ISO 1924-2	N-m2/g	62.4	27.8
Alarg. a la Tracción	ISO 1924-2	%	1,8	4.3
Desgarro	ISO 1974	g	55	64
Indice Desgarro	ISO 1974	mN-m2/g	6.8	7,9
Estallido	ISO 2758	kg/cm2		1,7
Indice Estallido	ISO 2758	kPa-m2/g		2,1
Dobles Pliegues	ISO 5625	nº	56	15
Rigidez Taber	ISO 2493	g.cm	2,68	1,40
Estabilidad Dimensional	ISO 5635	%	0	2,1
			CARA TELA	CARA FIELTRO
Rugosidad Bendtsen	ISO 8791-2	ml/min	258	215
Lisura Bekk	ISO 5627	S	24	30
Indice Cobb-60	ISO 535	g/m2	25	25
Ceras Dennison	TAPPIT459		16	16
Angulo deslizamiento	TAPPI T548	º	25	24
Coef. Din. Fricción	TAPPI T549		0,461	0,451
Cenizas	ISO 1762	%		23,2
Porosidad Bendtsen	ISO 5636-3	ml/min		1.519
Blancura ISO	ISO 2470	%		96.49
Coordenada L*	ISO 5631-1	%		92.58
Coordenada a*	ISO 5631-1	%		5,4
Coordenada b*	ISO 5631-1	%		-10,58
Blancura CIE	ISO 11475	%		155.96
Fluorescencia ISO/CIE	ISO 2470/11475		10,42	65,78
Opacidad	ISO 2471			94,64
pH Total	ISO 6588	u. pH		8.7

CERTIFICACIONES



100% neutro
en carbono



Biodegradable



Reciclable

DISMAC®